

SUBLIMATICO PER SUPERFICI TRATTATE

presentazione	<p>SUBLIMATICO SU SUPERFICI TRATTATE è un transfer facilmente applicabile su svariati materiali con caratteristiche molto diverse tra loro, adottando formati e colori personalizzati secondo le esigenze del cliente.</p> <p>SUBLIMATICO SU SUPERFICI TRATTATE si presenta privo di spessore, in quanto la stampa si unisce perfettamente alla superficie trattata.</p> <p>La definizione della stampa, per le caratteristiche insite nella stampa sublimatica, è di grande qualità, nitida tale da conseguire l'uso di qualsiasi texture, immagine foto, ecc.</p> <p>Inoltre, grazie al trattamento superficiale eseguito con vernici apposite, il materiale può essere piegato, forato, tagliato senza compromettere o alterare la stampa eseguita, in quanto SUBLIMATICO SU SUPERFICI TRATTATE ha una elevata resistenza meccanica all'abrasione e agli agenti atmosferici e una buona resistenza alla luce.</p>
applicazione	<p>Vista l'estrema duttilità del transfer è possibile applicarlo su diversi tipi di materiali e di diversa natura e applicazione. Consigliamo di effettuare preventivamente un test di applicazione e d'uso sul materiale originale.</p>
resistenza	<p>Le prove effettuate consentono di stabilire che SUBLIMATICO SU SUPERFICI TRATTATE possiede queste caratteristiche di resistenza, il rispetto delle quali consente una ottimale utilizzazione del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ottima resistenza meccanica▪ ottima resistenza ai solventi▪ ottima resistenza all'abrasione▪ ottima resistenza agli agenti atmosferici▪ buona resistenza alla luce▪ ottima resistenza allo sfregamento e al graffio▪ ottima resistenza a tutti i prodotti per l'igiene e la pulizia
modalità applicazione	<p>L'applicazione di SUBLIMATICO SU SUPERFICI TRATTATE si effettua a mezzo di presse transfer manuali o pneumatiche che consentano la regolazione della temperatura e della pressione necessarie come qui di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Temperatura : 190°-205°C effettivi▪ Tempo pressione: circa 60-90 secondi▪ Pressione : 6-8 N/cm²
caratteristiche soggetto di stampa	<p>Non esistono restrizioni per forme e elementi formanti il disegno da stampare. Sericar si riserva, comunque, di verificare preventivamente il soggetto di stampa.</p>
colori	<p>I soggetti possono essere realizzati utilizzando tutti i colori o altri effetti. A seguito del grado di copertura del colore è possibile che si verifichi una variazione nella tonalità del colore stesso.</p>
quantitativi	<p>Il quantitativo minimo di pezzi per la produzione di SUBLIMATICO SU SUPERFICI TRATTATE varia a seconda delle dimensioni e dal taglio singolo e dalle dimensioni del supporto di stampa. Prezzo secondo listino effettuato su richiesta.</p>